


BETONITE

Peinture pour Sols



Présentation du Produit

Famille des résines

- Alkyde uréthane.

Nombre de composant

- Un.

Domaine d'application

- Peinture pour la protection et la décoration des sols en INTERIEUR et EXTERIEUR.

Supports

- Sols en ciment ou dérivés et carrelages poreux.

Avantages

- Bonne résistance à l'abrasion.
- Facilité d'emploi.
- Bonne adhérence.
- Anti-poussière.

Caractéristiques Techniques

Classification (AFNOR T36005)

Famille I - Classe 4a

Extrait sec

en poids, 67 % \pm 2 %
pour le gris RAL 7040
en volume, 47 % \pm 2 %

Densité

1.24 \pm 0.03 %
pour le gris RAL 7040

Aspect

Satiné

Consommation

5 à 8 m² au kg
suivant la porosité du support

Observations

ne pas dépasser 250 gr/m²/couche

Mode d'Application

Préparation du support

- Les sols à traiter devront être secs, cohérents, parfaitement dépoussiérés, et être exempts de taches de graisse ou d'huile.
- Pour la préparation de vos sols, utiliser notre DEGRAISSANT 937 (voir fiche technique).
- Sur les supports friables, poreux, utiliser l'ISOVIC P2 40 A en tant que primaire (voir fiche technique).

Dilution

- Eventuellement en 1^{ère} couche, diluer de 15 à 20 % avec du White Spirit, prêt à l'emploi pour les autres couches.

Mélange

- Afin d'assurer une parfaite homogénéisation, utiliser un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation (300 tr/mn/maximum) durant un temps de malaxage d'environ 3 mn.

Matériel d'application

- Après homogénéisation l'application se fait au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Conditions atmosphériques

- Température minimale > 10°C
- Température maximale < 35°C
- Humidité relative < 80%
- Le support devra toujours avoir une température supérieure à 3°C du point de rosée.

- Ne pas appliquer sur support capillaire ou pouvant présenter des stagnations d'eau. La présence ou la remontée d'humidité alliée à la basicité du support peuvent provoquer une saponification de la BETONITE.

Séchage

- A 20°C et 60 % d'humidité relative
- Pour un feuil sec de 75 microns sec soit 160 microns humide.
 - Temps entre couches : 12 à 16 heures.
 - Hors poussière : 2 1/2 heures.
 - Sec au toucher : 5 heures.
 - Sec : 24 heures.
 - Dureté définitive : 7 jours.

Nettoyage du matériel

- White Spirit.

Observations


- 1) Ne jamais appliquer la BETONITE sur EPOVIC PRIMER, ni sur peinture ou résine à base de résines époxy ou polyuréthane.
- 2) Pour les teintes spéciales peu opacifiantes (jaune, rouge vif, orange), il sera nécessaire de prévoir une sous couche adaptée (blanche en règle générale).

Recommandations

Pour de plus amples informations, consulter notre documentation "Traitement des sols".

BETONITE

Peinture pour Sols



Conditionnement et Stockage

- 3 L et 25 kg.
- Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.
- Conservation 1 an en emballage d'origine.

Coloris

- 6 tons standards de notre nuancier sols + blanc pour 3 L.
- 6 tons standards + blanc pour 25 kg.



RAL 1014 RAL 3013 RAL 6021 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7040

Hygiène et Sécurité

- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

Edition 06/10 - Réf. DS315