


MATEGUM

Peinture pour Tennis



Présentation du Produit

Famille des résines

- Emulsion acrylique en phase aqueuse. INTERIEUR-EXTERIEUR.

Nombre de composants

- Un.

Domaine d'application

- Courts de tennis en dur ou salle omnisports.

Supports

- Béton poreux, ciment ou asphalte routier. Sur sols bois après application de notre primaire EPOVIC PRIMER ASW (consulter notre Service Technique).

Avantages

- Très grande souplesse améliorant le confort des joueurs.
- Bonne adhérence sur les matériaux habituellement employés pour les sols sportifs.
- Applicable sur support humide mais non mouillé.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Rôle décoratif et anti-poussières des sols.

Observations

Pour certains revêtements sportifs il est nécessaire de faire un marquage de diverses couleurs. Nous préconisons pour ce marquage notre BETONITE qui est couramment utilisée.

Caractéristiques Techniques

Classification (AFNOR T36005)

Famille I - Classe 7b2

Point éclair

Sans

Viscosité

30 poises \pm 5

Densité

1.38 \pm 0.1

Extrait sec

60 % \pm 2

Aspect

Texturé fin

Tenue aux produits chimiques

Moyenne

Consommation

200 à 300 gr/m² par couche sur supports normaux.

Une plus grande consommation peut être observée sur des sols très poreux ou d'un aspect particulièrement irrégulier.

Adhérence

Bonne

Mode d'Application

Préparation du support

- Les parties à traiter devront être parfaitement propres et dépoussiérées.

Viscosité d'application

- Brosse ou rouleau :
1^{ère} couche diluée à 20 % environ avec de l'eau
2^{ème} couche diluée à 10 % avec de l'eau
- Pistolet Airless buse 28/1000^e pouce :
3 couches croisées, dilution à 30 à 45 % avec de l'eau.

Dilution

- Eau.

Matériel d'application

- Brosse, rouleau, pistolet Airless .

Conditions atmosphériques d'application

- Température minimale > 10°C
- Température maximale < 35°C
- Humidité relative < 80%
- Le support devra toujours avoir une température supérieure à 3°C du point de rosée.

Séchage

- A 20°C et 60 % d'humidité relative
- Délai entre couches : 8 h minimum
 - Hors poussière : 15 mn
 - Sec au toucher : 1 heure
 - Dureté définitive : 1 semaine

Nettoyage du matériel


- Avec de l'eau, immédiatement après emploi.

Recommandations

Pour de plus amples informations, consulter notre documentation "Traitement des sols", et DTU 59.3.

MATEGUM

Peinture pour Tennis



DIVERS

Conditionnement et Stockage

- 5 kg pour le BLANC.
- 20 kg pour le ROUGE et le VERT.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine.
- Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris

- Blanc - Rouge - Vert.
- Autres teintes "sportives" sur demande à partir de 300 kg.

Hygiène et Sécurité

- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

Edition 02/08 - Réf. DS600