



Présentation du Produit

Famille des résines

- Résine polyuréthane.

Nombre de composants

- Un.

Domaine d'application

- Peinture de décoffrage.

Supports

- Bois ou assimilés.

Qualités du produit

Les panneaux revêtus d'ISOVIC DECOFFRAGE pourront être réutilisés de nombreuses fois sans graissage préalable. Cette absence de corps gras facilitera la décoration des bétons par des peintures sans dégraissage de ceux-ci.

- Aucun nettoyage fastidieux entre coulées n'est nécessaire.
- Facilité de décoffrage en laissant au béton une surface lisse, le bullage en surface étant considérablement diminué.
- Evite les ragréages et enduits extérieurs.
- Les panneaux revêtus de notre ISOVIC DECOFFRAGE supportent sans inconvénients les intempéries et sont isolés de l'eau contenue dans le béton. Le produit jaunit (polyuréthane aromatique) sans que cela nuise à ses propriétés physico-chimiques.

Caractéristiques Techniques

Classification (AFNOR T36005)

Famille I - Classe 6a

Point éclair

>21°C

Densité

1.35 +/- 0.05

Extrait sec

80% en volume

Aspect

Brillant

Tenue aux produits chimiques

Bonne

Consommation

6 à 8 m² au kg
suivant porosité du support

Adhèrence

Bonne

Mode d'Application

Préparation du support

- Support sec, exempt de graisses et de salissures.

Mise en œuvre

- Afin d'obtenir un nombre important de décoffrages, appliquer 2 couches d'ISOVIC DECOFFRAGE.
* 1^{ère} couche diluée de 10 % à 20 % environ (COV = 450 g/l maximum)
* 2^{ème} couche diluée à environ 5 à 10 % (COV 370 g/l maximum)

Selon porosité du support

- Une surconsommation ainsi qu'une humidité relative importante > 80 % lors de l'application peuvent entraîner un microbullage de l'ISOVIC DECOFFRAGE.
- Possibilité d'ajouter dans la deuxième couche l'accélérateur IX 9036 (voir fiche technique).

Délai entre couches

- 16 à 72 h, au-delà dépolir.

Dilution

- Diluant X1.

Matériel d'application

- Rouleau, brosse ou pistolet.

Séchage

- Les panneaux pourront être utilisés 48 heures après l'application pour une température de 20°C et 60% d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

- Diluant KA1

Recommandations

Pour de plus amples informations, consulter notre documentation "Traitement des sols".

ISOVIC DECOFFRAGE



DIVERS

Conditionnement et Stockage

- 5 kg.
- Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris

- Ral 7040



RAL 7040

Hygiène et Sécurité

- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

Edition 02/08 - Réf. DB125